



# Краска для потолка Fawori Ceiling Extra



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловая сополимерная водоэмульсионная декоративная белая потолочная краска с матовой текстурой оттенком для внутренних работ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Водная основа
- ✓ Матовая текстура
- ✓ Ярко-белый цвет
- ✓ Дополнительные характеристики покрытия
- ✓ Легкость в нанесении
- ✓ Воздухопроницаемость

Краска для потолка Fawori Ceiling Extra идеально сцепляется с поверхностями. Не образует пузырей и не отслаивается.

## ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Краску для потолков Fawori Ceiling Extra предпочтительно использовать на сатиновых штукатурках, шпатлевках, гипсокартонных поверхностях и старых окрашенных или загрунтованных потолках внутри помещений без запыления.

## НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь, что поверхность нанесения гладкая, прочная и способна выдержать грунтовку и верхний слой краски. Удалите любые пятна, пыль, жир, рыхлые слои и произведите необходимое выравнивание поверхности. При нанесении на бетон, необработанный бетон и новые оштукатуренные поверхности дождитесь окончания срока схватывания (28 дней).

Нанесите прозрачную грунтовку Fawori на впитывающие и сильно пылящие поверхности, такие как известь, штукатурка и белила, перед насечкой и полировкой. При нанесении и до полного высыхания убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности составляет от +5°C до +30°C, и защитите поверхности от замерзания. Для нанесения используйте кисть, валик или распылитель.

Наша продукция подходит для нанесения на поверхности оснований, которые построены в соответствии с Общетехническими строительными нормами № 26568 от 30.06.2007.

## При использовании безвоздушного распыления:

Давление: 140 бар

Угол наклона сопла: 50°

Размер сопла (дюймы): 0.019"

Разбавление (водой): 10-15 % (от объема)

## РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью или валиком рекомендуется наносить в два слоя после разбавления на 20% чистой водой. Может наноситься в один слой при условии достижения достаточной толщины пленки после разбавления на 10-15% чистой водой при использовании безвоздушного распыления.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C, 65% относительной влажности)

Время высыхания до отлипа: 1 час

Время высыхания между грунтовкой и покрытием: 6 часов

Время окончательного высыхания: 24 часа (время сушки может увеличиться в условиях повышенной относительной влажности и пониженной температуры)

## РАСХОД

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, 1 кг краски можно окрасить площадь 7-10 м<sup>2</sup> в один слой. Для определения точного расхода проведите пробное нанесение.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт может храниться в нескрытой упаковке в течение 3 лет в сухом и прохладном месте, вдали от холода и прямых солнечных лучей. Сразу после использования необходимо плотно закрыть крышку.



## УПАКОВКА

20 кг, 17,5 кг, 10 кг, 3,5 кг

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ

Осторожно

## ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи

## МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНОСТИ

P101 При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке.

P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / Защищать глаза/ лицо.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.



Соответствует требованиям стандарта Турецкой Республики № TS 5808/2012.



Соответствует требованиям свода стандартов "G".

TSE

Устойчивость к мокрому истиранию: Класс 5

Покрывающая способность: Класс 2 (7м<sup>2</sup>/л)

Размер гранулы: тонкий

Блеск: Матовая текстура

Настоящий технический паспорт подготовлен на основе данных лабораторных исследований, проведенных в нормальных условиях. Для получения более подробной информации, не представленной выше, просим обращаться к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не будет нести ответственность за неисправности, которые могут возникнуть вследствие недостаточной осведомленности. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в представленную информацию.

**Настоящий продукт изготовлен Акционерным обществом "Betek A.Ş." с сертификатом о соответствии требованиям стандартов TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.**

Редакция от 4 марта 2020 г.