



Төбеге арналған бояу

ӨНІМНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Ішкі жұмыстарға арналған акрил сополимер, су эмульсиясы, сәндік, ақ, төбеге арналған бояу.

СИПАТТАМАЛАРЫ

- ✓ Су негізінде
- ✓ Күңгірт құрылым
- ✓ Ақтық пен жабу қабілетінің тамаша тепе-теңдігі
- ✓ Ауаөткізгіштік

ЖАҒЫЛАТЫН БЕТТЕР

Fawori төбе бояуын негізінен сатен сылақтарда, тегістегіштерде, гипсокартон беттерінде, сондай-ақ бұрын боялған немесе тегістелген, шаңсыз жабық төбелерде қолдану ұсынылады.

ЖАҒУ ӘДІСІ

Жағылатын беттің берік, құрғақ, таза және тұрақты екеніне көз жеткізіңіз. Барлық дақтарды, шаңды, майды және борпылдақ қабаттарды алып тастаңыз. Бетонға, өңделмеген бетонға немесе жаңадан сыланған беттерге жағу кезінде қату мерзімін (28 күн) күтіп, қабыршақтанған сылақ бөлшектерін қырғышпен немесе басқа да ұқсас тәсілдермен тазалаңыз.

Жағу кезінде және толық кебуіне дейін қоршаған орта мен бет температурасының +5°C-тан +30°C-қа дейін екеніне көз жеткізіңіз және бетті мұздатудан қорғаңыз. Жағу үшін қылшақ, білдек немесе бүріккіш қолданыңыз.

Біздің өніміміз 30.06.2007 ж. № 26568 Жалпы техникалық құрылыс нормаларына сәйкес салынған негіз беттеріне жағуға жарамды. www.fawori.com сайтында MSDS (Материалдың қауіпсіздік деректер парағы) және TDS (Техникалық деректер парағы) құжаттарымен таныса аласыз. Онда қолдану туралы толық ақпарат, қауіпсіздік шаралары және сақтық ережелері қамтылған.

Ауасыз шашырауды қолданған кезде Қысым :140 бар
Шүмектің көлбеулену бұрышы : 50°
Шүмектің өлшемі (дюймдер) :0.019"
Сұйылту (сумен): 10-15 % (көлемнен)

СҰЙЫЛТУ

Қылшақпен немесе білдекпен жағу кезінде таза сумен 20-25% сұйылтып, екі қабатпен жағу ұсынылады.

КЕПТІРУ УАҚЫТЫ (20°C температурада және 65% салыстырмалы ылғалдылықта)

Қатпай бастауға дейінгі кептіру уақыты: 1 сағат

Тегістеу және жабындау арасындағы кептіру уақыты: 6 сағат

Соңғы кептіру уақыты: 24 сағат (кептіру уақыты жоғары салыстырмалы ылғалдылық пен төмен температура жағдайында артуы мүмкін)

МАТЕРИАЛ ШЫҒЫНЫ

Бояудың түрі, сіңіру қабілеті және жағылатын бетінің құрылымына байланысты 1 литр бояу бір қабатпен 7-10 м² ауданды қамтуы мүмкін. Нақты шығын көлемін анықтау үшін бақылау сынағы жүргізіңіз.

САҚТАУ

Өнімді ашылмаған қаптамада 3 жыл бойы құрғақ және салқын жерде, суықтан және тікелей күн сәулесінен алыс сақтауға болады. Қолданғаннан кейін қақпақты мықтап жабыңыз.

ҚАПТАМА

9 л, 5 л, 2.5 л

ЕСКЕРТПЕ ЖАЗУЫ

"ВЕТЕК БОУА VE КІМЯ SAN. А.Ş." Акционерлік қоғамы

Бас кеңсе: Зумрутевлер ауданы, Урал көшесі № 38 34852 Малтене ауданы – СТАМБУЛ қ.

Тел.: (0216) 571 11 00 Факс: +90 (216) 571 13 15 – Орталық тіркеу жүйесіндегі нөмір: 0167001238900018 - www.fawori.com



Абайлаңыз

ҚАУІПТІ ӘСЕР ТҮРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

H317 Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.

ҚАУІПТІ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

P101 Дәрігерге жүгінген кезде өзіңізбен бірге өнімнің қаптамасы немесе затбелгісі болуы керек.

P102 Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

P103: Қолданар алдында жапсырмадағы мәтінді оқыңыз.

P261 Шаңмен/ түтінмен/ газбен/ тұманмен/ бумен/ аэрозольмен тыныстаудан алудан аулақ болыңыз.

P280 Қорғаныс қолғаптарын / қорғаныс киімдерін пайдаланыңыз. Көзді/ бетті қорғаңыз.

P333+P313: Егер терінің тітіркенуі немесе қызаруы пайда болса медициналық көмекке жүгініңіз.

P501 Мазмұнын / қаптаманы жергілікті / аймақтық / ұлттық / халықаралық нұсқауларға сәйкес жою қажет.



№ TS 5808/2012 Түркия Республикасы стандарты талаптарына сәйкес келеді.



"G" стандарттар жинағының талаптарына сәйкес келеді.

TSE

Ылғал желінуге төзімділігі: 5 Клас

Жабу қабілеті: 2 Клас (7м²/л)

Түйіршік өлшемі: жіңішке

Жылтырлығы: Күңгірт құрылым

Осы өнім «Betek A.Ş.» Акционерлік қоғамы тарапынан стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы сертификатпен дайындалды

TS ISO / IEC TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.

2020 жылғы 1 наурыздағы редакция