



# Краска фасадная Fenomen Pro

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловая краска на основе эмульсии, пропускающая воздух, не выцветающая, водоотталкивающая, с шелковисто-матовой текстурой, эластичная, для наружного покрытия фасадов.

## СВОЙСТВА

- ✓ Содержит силикон
- ✓ Шелковисто-матовая
- ✓ Блистательные, яркие цветовые решения
- ✓ Дополнительная водоотталкивающая способность
- ✓ Дышащая
- ✓ 10 гарантия на устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- ✓ Эластомерное качество, заполняет капиллярные трещины

Фасадная краска Fenomen Pro Exterior Paint устойчива к внешним атмосферным воздействиям благодаря высокому содержанию модифицированного силиконом связующего; лучше прилипает к поверхностям, на которые наносится, обладает высокой устойчивостью к солнечному свету и создает барьер для CO<sub>2</sub> (углекислого газа). Благодаря своей эластичной структуре она имеет способность заполнять капиллярные трещины на поверхности толщиной до 100 мкм. Фасадную краску Fenomen Pro легко наносить благодаря тому, что она быстро распределяется по поверхности, а после завершения процесса покраски создает элегантную текстуру на наружных поверхностях. Экономит как ваше время, так и трудозатраты.

## НАНОСИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Может наноситься на штукатурку, грубую штукатурку, керамическую мозаику, полированную мозаику, бетон, грубый бетон, бетонные плиты, МДФ, ОСП и даже на старые окрашенные поверхности типа готовой штукатурки, которые все еще сохраняют способность держаться, даже если они выцвели.

## НАНЕСЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, сухой, чистой и устойчивой. Удалите все виды загрязнений, пыли, жировых отложений и рыхлых слоев. Соблюдайте срок схватывания (28 дней) на бетоне, необработанном бетоне, только что оштукатуренных поверхностях и очистите отслоившиеся частицы штукатурки скребком или аналогичными способами. При необходимости следует произвести коррекцию поверхности и ремонт, а процесс покраски следует начинать после нанесения грунтовки Fawori Exterior Primer. Избегайте нанесения с 10:00 утра до 16:00 дня в жаркую погоду. Рекомендуется не начинать нанесение на фасад, на который попадают прямые солнечные лучи, а для правильного нанесения рекомендуется начинать нанесение на фасады в тени. Убедитесь, что температура окружающей среды и поверхности находится в диапазоне от +5°C до +30°C, и защитите поверхность от всех видов осадков, росы и инея. Наша продукция должна применяться на поверхностях конструкций, выполненных в соответствии с Общим техническим заданием на строительство по.ІІ от 30.06.2007 г. и № 26568.

### При безвоздушном распылении:

Давление: 140 бар

Угол форсунки: 50°C

Размер форсунки (д): 0.019"-0.021"

Толщина: 5%

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавьте не более чем на 10% чистой водой при нанесении кистью и валиком и не более чем на 5% при опрыскивании. Убедитесь, что все продукты разбавляются с одинаковой скоростью, чтобы избежать различий в цветовых оттенках.

## ВРЕМЯ СУШКИ (при 20°C, относительной влажности 65%)

Сухость на ощупь: 1-2 часа

Период высыхания между нанесением

грунтовки и слоями: 6-8 часов

Контрольная сушка: 24 часа



## РАСХОД

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, можно нанести 1 литр в один слой на площадь 7-12 м<sup>2</sup>. Для точного расхода следует проводить контролируемую работу с образцами.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить в закрытой упаковке в течение 3 лет в прохладном и сухом месте, вдали от мороза и попадания прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закройте крышку.

## УПАКОВКА

9 л, 5 л, 2.5 л

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СЛОВО

Внимание! осторожно!

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ВРЕДЕ

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P101 Если требуется медицинская консультация, имейте под рукой упаковку с продуктом или этикетку.

P102 Храните в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием ознакомьтесь с этикеткой.

P261 Избегайте вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/испарений/аэрозолей.

P280 Надевайте защитные перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

P333+P313: При появлении раздражения кожи или сыпи: обратитесь за медицинской помощью.

P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными, региональными, национальными и международными правилами.



Соответствует TS 7847/2012.



Соответствует  
КОММЮНИКЕ G.

TSE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	1
СВОЙСТВА	1
НАНОСИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	1
НАНЕСЕНИЕ	1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	1
При безвоздушном распылении:	2
РАЗБАВЛЕНИЕ	2
ВРЕМЯ СУШКИ (при 20°C, относительной влажности 65%)	2
РАСХОД	2
ХРАНЕНИЕ	2
УПАКОВКА	2



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СЛОВО	2
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВРЕДЕ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
Соответствует TS 7847/2012.	2

Данный продукт производится компанией Betek A.Ş., обладающей сертификатами в соответствии со стандартами TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.	3
Ред.4 Март 2020 года	3

Проницаемость для углекислого газа: Класс C0

Ввиду того, что данный технический паспорт обычно составляется на основе лабораторных данных, и если вышеприведенных данных недостаточно, пожалуйста, обратитесь к техническому персоналу за подробной информацией. В противном случае ошибки, которые могут возникнуть в результате недостатка информации, не накладывают ответственности на производителя. Мы оставляем за собой право изменять эту информацию.

**Данный продукт производится компанией Betek A.Ş., обладающей сертификатами в соответствии со стандартами TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.**

**Ред.4 Март 2020 года**