



# Фасадная краска Master Paint

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовая, акриловая сополимерная эмульсионная матовая краска для наружных фасадов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Содержит кремний
- ✓ Матовая текстура
- ✓ Яркий цвет
- ✓ Высокий уровень водоотталкивающей способности
- ✓ Воздухопроницаемость
- ✓ 5-летняя гарантия устойчивости к УФ-излучению
- ✓ Устойчивость к трению и ударным воздействиям

Хорошо держится на поверхности благодаря высокому уровню сцепления. Устойчива к атмосферным воздействиям, загрязнениям и солнечным лучам. Позволяет выводить влагу на поверхность благодаря своей воздухопроницаемости. Легко наносится, легко распределяется по поверхности.

## ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Может быть использована для нанесения на штукатурку, необработанную штукатурку, гребенчатую мозаику, полированную мозаику, бетон, необработанный бетон, бетонные плиты, ДВП, ориентированную стружечную плиту и даже на старые окрашенные поверхности готового штукатурного типа, сохранившие свою прочность, даже если они утратили свой цвет.

## НАНЕСЕНИЕ

Убедитесь в том, что поверхность нанесения прочная, сухая, чистая и устойчивая. Удалите все виды пятен, пыль, жир и рыхлые слои. При нанесении на бетон, необработанный бетон, новые оштукатуренные поверхности дождитесь периода схватывания (28 дней) и очистите частицы отслоившейся штукатурки скребком или другими аналогичными способами. При необходимости выровняйте и зашпаклюйте поверхность. Приступать к окрашиванию следует после нанесения соответствующей грунтовки. Рекомендуется избегать работы с 10 утра до 04 вечера в жаркую погоду. Рекомендуется наносить краску на затененные стены. Обеспечьте поддержание температуры окружающей среды и поверхности в диапазоне от +5°C до +30°C, а также защитите поверхность от любых осадков, росы и инея.

Наша продукция подходит для нанесения на поверхности оснований, которые построены в соответствии с Общетехническими строительными нормами № 26568 от 30.06.2007.

## При использовании безвоздушного распыления:

Давление: 140 бар

Угол наклона сопла: 50°C

Размер сопла (дюймы): 0.019"-0.021"

Разбавление: 5%

## РАЗБАВЛЕНИЕ

При нанесении кистью и валиком разбавьте чистой водой максимум на 15%, а при распылении - максимум на 5%. Убедитесь, что все продукты разбавлены с одинаковым соотношением для предотвращения различий в цветовых тонах.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C, 65% относительной влажности)

Время высыхания до отлипа	: 1-2 часа
Время высыхания между грунтовкой и покрытием	: 6-8 часов
Время окончательного высыхания	: 24 часа



## **РАСХОД**

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, 1 литр краски может покрыть площадь 7-10 м<sup>2</sup> в один слой. Для определения точного объема расхода проведите пробное нанесение.

## **ХРАНЕНИЕ**

Продукт может храниться в невскрытой упаковке в течение 3 лет в сухом и прохладном месте, вдали от холода и прямых солнечных лучей. Сразу после использования необходимо плотно закрыть крышку.

## **УПАКОВКА**

9 л, 5 л, 2,5 л

## **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ**

Осторожно

## **ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

## **МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНОСТИ**

P101 При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103: Перед использованием прочитать текст на этикетке.

P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой /. Защищать глаза/ лицо.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.



Обеспечьте защиту поверхностей от воздействия росы и дождя, особенно в период от нанесения корректирующей/ремонтной пасты на цементной основе до нанесения окончательного слоя. В противном случае может появиться выцветание. В этом случае на поверхность следует нанести 1 единицу смеси Disboxan 451 + 1 единицу воды и увлажнить ее с помощью щетки для мытья автомобилей.

#### **При использовании безвоздушного распыления:**

Давление: 140 бар

Угол наклона сопла: 50°С

Размер сопла (дюймы): 0.019"-0.021"

Разбавление: 5%

#### **РАЗБАВЛЕНИЕ**

При нанесении кистью и валиком разбавьте чистой водой максимум на 15%, а при распылении - максимум на 5%. Убедитесь, что все продукты разбавлены с одинаковым соотношением для предотвращения различий в цветовых тонах.

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°С, 65% относительной влажности)**

Время высыхания до отлипа: 1-2 часа

Время высыхания между нанесением грунтовки и краски: 6-8 часов

Время окончательного высыхания: 24 часа

#### **РАСХОД**

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, на которую наносится краска, 1 литр краски может покрыть площадь 7-10 м<sup>2</sup> в один слой. Для определения точного объема расхода проведите пробное нанесение.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Продукт может храниться в нескрытой упаковке в течение 3 лет в сухом и прохладном месте, вдали от холода и прямых солнечных лучей. Сразу после использования необходимо плотно закрыть крышку.

#### **УПАКОВКА**

15 л, 7.5 л, 2.5 л

#### **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАДПИСЬ**

Осторожно

#### **ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

#### **МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНОСТИ**

P101 При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103: Перед использованием прочитать текст на этикетке.

P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.

P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой /. Защищать глаза/ лицо.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.



Соответствует требованиям стандарта Турецкой Республики № TS 7847.



Соответствует требованиям свода стандартов "G".

TSE

**Номер позиции**

27,560/7

**Номер тарифа**

04.522/S

Настоящий технический паспорт подготовлен на основе данных лабораторных исследований, проведенных в нормальных условиях. Для получения более подробной информации, не представленной выше, просим обращаться к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не будет нести ответственность за неисправности, которые могут возникнуть вследствие недостаточной осведомленности. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в представленную информацию.

**Настоящий продукт изготовлен Акционерным обществом "Betek A.Ş." с сертификатом о соответствии требованиям стандартов TS ISO / IEC TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001.**